

Características del producto

Formato	2200* x 185 x 13 mm	
Capa de uso	ca. 3,6 mm	
Embalaje	Paquete:	9 lamas / 3,663 m ² / 29,304 kg
	Palet:	32 paquetes / 117,216 m ² / 937,728 kg
Prestación de garantía según las condiciones de garantía de Parador		25 años (uso particular) 10 años (uso comercial)
Indicaciones		*Se permite 1 longitud de junta por paquete. - Para limpieza y mantenimiento - ver instrucciones. - Reservado el derecho de cambios y modificaciones.

Etiquetado de productos

 EN 14342:2013			 www.blauer-engel.de/uz176	
 Quality Production Controlled Functionality www.tuv.com ID 0000057515	 PEFC™ PEFC/04-31-0507	 THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.		

*no se aplica a los productos fumé

Tolerancias (requisitos EN 13489)

Divergencia de longitud autorizada (± 0,1 %)	± 0,05 %
Divergencia de anchura autorizada (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Perpendicularidad del elemento (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
Curvatura longitudinal del elemento (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Curvatura transversal sobre el ancho (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
Superficie a ras (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Humedad de la madera en el momento de la primera entrega (5-9%)	6 - 8 %

Clasificación

		Norma de ensayo	Evaluación
	Esfuerzo mecánico por el uso de ruedas de sillas	EN 425	Se recomienda el empleo de una alfombra protectora habitual
	Desplazamientos de muebles	EN 424	sin modificaciones visibles
	Resistencia térmica apropiada; apto para una instalación sobre calefacción radiante con capa base adecuada y freno de vapor	EN ISO 10456	0,087 m ² *K/W
	Formaldehído (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Ruido de pasos	ISO 717-2	18 dB (en Akustik-Protect 100)
	Eliminación de residuos		EAK- Número de clave 20 01 38

Clasificación características de la superficie

		Norma de ensayo	Evaluación	
			Acabado al barniz	Acabado al aceite plus
	Deslizamiento	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,49
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV húmedo) 51 SRT (SRV seco)	99 (USRV)
	Reacción al fuego, instalación flotante	EN 13501-1	D _f s1	
	Reacción al fuego, instalación encolada sobre toda la superficie	EN 13501-1	D _f s1	
	Resistencia a las manchas	EN 13442:2023 Procedimiento B	Grupo 5	Grupo 5
	Adherencia / ensayo de corte reticular	ISO 2409	0	n.n.
	Resistente al deslizamiento en superficies inclinadas	EN 16165, Anexo B	R 9	R 10

Envío por:	QMB	Nombre del fichero:	PA_TDS_Parkett_Classic-3060_ES_20231201
Fecha:	01.08.2013	Actualización:	https://parador.de/es/servicios/descargas/parquet
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			01.12.2023

Clasificación libre según EN 13489

Gama:		3 tablillas					
Características según EN 1310:		Lado superior de la lámina					
Clase de madera:	Arce europeo	Haya			Roble		
Nombre botánico / Código (EN 13556):	Acer pseudoplatanus L. / ACPS	Fagus sylvatica L. / FASY			Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		
Abreviación/ clasificación (interna):	ER-L-BAH	ER-L-BU			ER-L-EI		
	Versión 3 2012	Versión 7 2019			Versión 13 2019		
Clase:	Natur	Natur	Living	Select	Natur	Living	Living nudoso
Albura sana	-			inadmisible		permitido (también ligeramente descolorido) hasta el 75% de la lámina / el 50% por capa superior también ligeramente descolorado	permitido (también ligeramente descolorido)
Nudos (bien nacidos)	permitido: hasta 10 mm		permitido: hasta 20 mm	inadmisible			permitido: hasta 30 mm
Nudos que faltan	inadmisible					permitido: hasta 20 mm	
Nudos pequeños	permitido			inadmisible	permitido: hasta 6 mm	permitido: hasta 30mm	permitido: nudos sanos en racimos
Puntos enmasillados	permitido			inadmisible	permitido		
Grietas de poca profundidad, grietas muy finas	inadmisible						
Inclusión de azúcar / minerales	permitido: manchas de color hasta 80 mm		permitido: manchas de color	-			
Corteza crecida hacia dentro	inadmisible						
Grietas enmasilladas	inadmisible					permitido	
Sentido de la fibra	sin criterio	sin criterio	sin criterio	sin criterio	sin criterio	sin criterio	sin criterio
Núcleo sano	permitido		Permitido: hasta 100%	-			permitido
Radiores leñosos	permitido						
Diferencias de color	permitido: todas las tonalidades / leves descoloramientos	permitido: todas las tonalidades / ligeras discordancias de color	permitido: todas las tonalidades / leves descoloramientos	permitido: leves diferencias de color	permitido: todas las tonalidades, leves descoloramientos		
Rayas blancas	-			inadmisible	permitido		
Marcas de los listones de apilar	inadmisible						
Infestación por plagas (EN 1311)	inadmisible					permitido: agujeros de gusano	inadmisible

Partes no visibles

Todas las características en cuanto al tamaño o la cantidad están permitidas sin limitación, siempre y cuando no alteren la solidez o durabilidad del suelo.

Notas

No más del 3% de las láminas puede corresponder a la clase inferior. La madera es un producto natural y por eso varía en su color y estructura. Las muestras, los folletos y fotos se consideran, por lo tanto, como referencia aproximada y no son vinculantes. Los efectos de la luz del sol influyen también en los cambios naturales del matiz de la madera. Debido a ello, a la hora de la entrega, el producto puede mostrar claras diferencias frente a la muestra.

Enviado por:	QMB	Nombre del fichero:	PA_TDS_Parkett_Classic-3060_Anhang_ES_20231201
Fecha:	01.05.2013	Actualización:	https://parador.de/es/servicios/descargas/parquet
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			
			01.12.2023
			Página 1 de 3

Clasificación libre según EN 13489			
Gama:	3 tablillas		
Características según EN 1310:	Lado superior de la lámina		
Clase de madera:	Fresno europeo	Nogal americano	
Nombre botánico / Código (EN 13556):	Fraxinus excelsior L., Fraxinus angustifolia / FXEX	Juglans nigra L. / JGNG	
Abreviación/ clasificación (interna):	ER-L-ES	ER-L-SWN	
	Versión 11 2022	Versión 5 2015	
Clase:	Living	Natur	Living
Albura sana	-	permitido	
Nudos (bien nacidos)		permitido: hasta 30 mm	
Nudos que faltan		inadmisible	
Nudos pequeños		permitido: hasta 5mm	permitido: hasta 10mm
Puntos enmasillados		permitido	
Grietas de poca profundidad, grietas muy finas		inadmisible	permitido
Inclusión de azúcar / minerales	permitido	-	permitido
Corteza crecida hacia dentro		inadmisible	
Grietas enmasilladas		inadmisible	permitido
Sentido de la fibra		sin criterio	
Núcleo sano	permitido: núcleo negro al 75% de una lámina / Láminas de núcleo marrón hasta el 70 % por capa de uso	-	
Radios leñosos	permitido	-	
Diferencias de color	permitido: todas las tonalidades / descoloramientos	permitido: todas las tonalidades	
Rayas blancas	inadmisible	-	
Marcas de los listones de apilar		inadmisible	
Infestación por plagas (EN 1311)		inadmisible	
Partes no visibles			
Todas las características en cuanto al tamaño o la cantidad están permitidas sin limitación, siempre y cuando no alteren la solidez o durabilidad del suelo.			
Notas			
No más del 3% de las láminas puede corresponder a la clase inferior. La madera es un producto natural y por eso varía en su color y estructura. Las muestras, los folletos y fotos se consideran, por lo tanto, como referencia aproximada y no son vinculantes. Los efectos de la luz del sol influyen también en los cambios naturales del matiz de la madera. Debido a ello, a la hora de la entrega, el producto puede mostrar claras diferencias frente a la muestra.			

Enviado por:	QMB	Nombre del fichero:	PA_TDS_Parkett_Classic-3060_Anhang_ES_20231201
Fecha:	01.05.2013	Actualización:	https://parador.de/es/servicios/descargas/parquet
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			01.12.2023
			Página 2 de 3

Clasificación libre según EN 13489

Gama:		1 lama						
Características según EN 1310:		Lado superior de la capa de uso						
Clase de madera:		Roble			Fresno		Alerce	
Nombre botánico / Código (EN 13556):		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			Fraxinus excelsior L., Fraxinus angustifolia / FXEX		Larix decidua Mill. / LADC	
Abreviación/ clasificación (interna):		EI-GÜ-LHD Version 4 2022			ER-LH-ES Versión 3 2021		ER-LH-LÄR Versión 2 2017	
Clase:		Select	Natur	Living	Living Plus	Rustikal	Living	Rustikal
Albura sana		inadmisible		permitido	inadmisible		-	permitido
Nudos (bien nacidos)		permitido: hasta 15 mm	permitido: hasta 30 mm	permitido: hasta 50 mm		permitido: hasta 80 mm	permitido: hasta 30 mm	permitido: hasta 50 mm
Nudos que faltan		inadmisible	permitido: hasta 25 mm	permitido: hasta 25 mm		permitido: hasta 60 mm	permitido: hasta 15 mm	permitido: hasta 25 mm
Nudos pequeños		permitido		permitido: nudos sanos en racimos			permitido	
Puntos enmasillados		permitido						
Grietas de poca profundidad, grietas muy finas		inadmisible	permitido			inadmisible		permitido
Inclusión de azúcar / minerales		-				inadmisible		permitido: galletas de resina
Corteza crecida hacia dentro		inadmisible			permitido		inadmisible	permitido
Grietas enmasilladas		permitido: en nudos					permitido	permitido: en nudos
Sentido de la fibra		sin criterio						
Núcleo sano		inadmisible			permitido	permitido: núcleo negro hasta al 70% de una placa / hasta el 30 % por capa de uso		-
Radios leñosos		permitido						
Diferencias de color		permitido: leves diferencias de color	permitido: leves diferencias de color	permitido: leves diferencias de color		permitido: leves diferencias de color	permitido: todas las tonalidades	permitido: diferencias de color desde amarillento- marrón hasta rojizo- marrón
Rayas blancas		inadmisible	permitido				-	
Marcas de los listones de apilar		inadmisible						
Infestación por plagas (EN 1311)		inadmisible						

Partes no visibles

Todas las características en cuanto al tamaño o la cantidad están permitidas sin limitación, siempre y cuando no alteren la solidez o durabilidad del suelo.

Notas

No más del 3% de las lámas puede corresponder a la clase inferior. La madera es un producto natural y por eso varía en su color y estructura. Las muestras, los folletos y fotos se consideran, por lo tanto, como referencia aproximada y no son vinculantes. Los efectos de la luz del sol influyen también en los cambios naturales del matiz de la madera. Debido a ello, a la hora de la entrega, el producto puede mostrar claras diferencias frente a la muestra.

Enviado por:	QMB	Nombre del fichero:	PA_TDS_Parkett_Classic-3060_Anhang_ES_20231201
Fecha:	01.05.2013	Actualización:	https://parador.de/es/servicios/descargas/parquet
Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan a la última tecnología. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores y es válida a partir de:			01.12.2023
			Página 3 de 3