PARADOR

Sol design Modular ONE

Caractéristiques du produit				
Format		853 x 400 x 8 mm	1285 x 194 x 8 mm	2200 x 235 x 8 mm
Unité	**Carton:**	5 lames / 1,706 m² / 12,05 kg	10 lames / 2,493 m² / 16,69 kg	6 lames / 3,102 m² / 20,87 kg
	Palette:	57 cartons / 97,24 m² / 701,85 kg	40 cartons / 99,72 m² / 682,49 kg	39 cartons / 120,98 m² / 843,76 kg

Tolérances: Exigences (EN 16511:2023)		
Équerrage de l'élément (≤ 0,20mm)		≤ 0,15 mm
Détermination de la rectitude des bords (≤ 0,30 mm/m)		≤ 0,20 mm/m
Planéité concave / convexe	**longitudinal (≤ 0,50 / 1,0 %)**	≤ 0,35 / ≤ 1,0 %
	largeur (≤ 0,15 / ≤ 0,20 %)	≤ 0,10 / ≤ 0,15 %
Affleurement superficiel	**(moyenne ≤ 0,10 mm)**	(moyenne ≤ 0,10 mm)
	(max. ≤ 0,15 mm)	(max. ≤ 0,15 mm)
Joints entre les éléments assemblés	**(moyenne ≤ 0,15 mm)**	(moyenne ≤ 0,05 mm)
	(max. ≤ 0,20 mm)	(max. ≤ 0,10 mm)

Garantie (selon la stipulation Parador)		Indications
Usage privé:	Usage commercial:	- encollage total pour maximum 20 m²
Lifetime	10 années	- entretien et soin selon instruction
		- changement technique sous réserve

EN 14041:2004/AC:2006 · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ · BLUE ANGEL www.blauer-engel.de/uz176 · floor score CERTIFIED BY SCS Global Services · TÜVRheinland CERTIFIED Quality Production Controlled Functionality www.tuv.com ID 0000057515 · PEFC PEFC/04-31-0507 · THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

Caractéristiques

Classe d´usage 23 = habitat privé à usage intensif	Classe d´usage 33 = secteur commercial à usage intensif

Le revêtement de sol design remplit toutes les exigences de la classe d'usage indiquée.

Exigences / caractéristiques		Norme	Résultat
Cfl-s1	Comportement au feu	EN 13501-1	C_{fl} s1
DS	Résistance au glissement	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
	Résistance aux tâches	EN 438-2	Groupe 1+2 degré 5, aucune modification visible Groupe 3: degré 4, petits modifications
	Résistance à la lumière	EN ISO 105 – B02	Laine échelle bleue: degré ≥ 6
	Effet d'une chaise à roulettes	EN ISO 4918	modèle W, aucune modification visible
	Résistance thermique Chauffage par le sol – avec matériau par-vapeur approprié	EN 12667	0,075 m²*K/W
	Effet d'un pied de meuble	EN ISO 16581	aucun dommage visible (pied de type 0)
	Résistance suite à charge constante	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
E1 HCHO	Émissions de formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	≤ 0,05 ppm
	Bruit d'impact	EN ISO 10140-3	16 dB (à film ployéthylène) 17 dB (à Akustik Protect)
	L'axe d'assemblage	ISO 24334	le long ≥ 1 KN/m de transversal ≥ 1,5 KN/m
	Abrasion	ISO 24338, Procédure B	> 7.000 tours Taber
	Résistance aux choc	EN 13329 annexe F	≥ 1.800 mm
	Stabilité dimensionnelle après exposition à la température	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
	Résistance à l'eau	ISO 4760	Exigences satisfaites (100h au lieu de 24h)
	Résistance à la rayure Micro	EN 16094	Procédure A MSR-A2 Pour les surfaces mates (brillance ≤ 7) : ≤ 1,5 changement d'unité à 60
	Effet antidérapant plan incliné	EN 16165, annexe B	R10
	Traitement	Code CED (Catalogue européen des déchets)	17 09 04