Caractéristiques du produit

Formats		1170 x 120 x 13 mm	2200* x 185 x 13 mm	2380* x 233 x 13 mm
Couche d‘usure		≥ 2.5 mm		
Unité	Paquet:	12 lames 1,685 m² / 11,532 kg	9 lames 3,663 m² / 26,163 kg	6 lames 3,327 m² / 23,000 kg
	Palette:	30 cartons 50,544 m² / 345,96 kg	32 cartons 117,216 m² / 837,216 kg	36 cartons 119,772 m² / 830,000 kg
Garantie selon la stipulation Parador				25 ans (usage privé) 10 ans (usage commercial)
Notes				*1 longueur d’about par paquet autorisée. - entretien et soin selon instruction - changement technique sous réserve

Caractéristiques

EN 14342:2013

Tolérances (exigences EN 13489)

Écart longitudinal admissible (± 0,1 %)	± 0,05 %
Écart transversal admissible (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Équerrage de l'élément (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
Courbure longitudinale de l'élément (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Courbure transversale en largeur (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
Affleurement superficiel (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Humidité du bois au moment de la première livraison (5-9%)	6 – 8 %

Classification des caractéristiques du produit

		Norme	Résultat
	Effet d'une chaise à roulettes	EN 425	Couche protectrice courante recommandée
	Effet d'un pied de meuble	EN 424	aucune modification visible
	Résistance thermique Chauffage par le sol - matériau de support approprié et par-vapeur.	EN ISO 10456	0,087 m²*K/W
E1 HCHO	Formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Bruit d’impact	ISO 717-2	18 dB (en Akustik-Protect 100)
	Traitement des déchets		Code CED (Catalogue européen des déchets) 20 01 38

Classification des caractéristiques de la surface

		Norme	Résultat	
			Vernis	**Huile naturelle plus**
DS	Résistance au glissement	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,49
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV humide)	99 (USRV)
			51 SRT (SRV sec)	
D_{fl}-s1	Comportement au feu avec pose flottante	EN 13501-1	D_{fl} s1	
	Comportement au feu avec encollage total	EN 13501-1	D_{fl} s1	
	Résistance aux tâches	EN 13442:2023 Procédure B	degré 5	degré 5
	Adhérence/essai de quadrillage	ISO 2409	0	n.n.
	Effet antidérapant plan incliné	EN 16165, Annexe B	R 9	R 10

Classe libre conformément à la norme EN 13489	
Gamme:	**Parquet 3 frises**
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la couche d'usure
Essence:	**Chêne**
Désignation botanique/code (EN 1556)	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE
Abréviation/classe (interne)	ER-L-EI Akt.
	Version 4 2019
Classe:	**Rustikal**
Aubier sain	admissible (même décoloré)
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu´à 30 mm
Nœuds occasionnels	admissible: jusqu´à 20 mm
Nœuds (picot)	admissible
Masticages	admissible
Petites fissures, microfissures	admissible
Inclusions d'écorce	admissible
Fissures	admissible
Inclinaison des fibres	aucun critère
Noyau sain	-
Rayons médullaires	admissible
Nuances de couleur	admissible: toutes les teintes / légères décolorations
Trainées blanches	admissible
Marques de lattes d'empilage	non admissible
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible
Parties non visibles	
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol	
Remarque	
Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.	

Classe libre conformément à la norme EN 13489			
Gamme:	**Lame large / Grande lame**		
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la couche d'usure		
Essence:	**Chêne**		
Désignation botanique/code (EN 1556)	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		
Abréviation/classe (interne)	GÜ_LHD-EI		
	Version 4 2022		
Classe:	**Classic**	**Rustikal**	**Character**
Aubier sain	non admissible	admissible	non admissible
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu´à 30 mm	admissible: jusqu´à 80 mm	admissible
Nœuds occasionnels	admissible: jusqu´à 25 mm	admissible: jusqu´à 60 mm	admissible: jusqu´à 80 mm
Nœuds (picot)	admissible	admissible: pattes de chat	
Masticages	admissible		
Petites fissures, microfissures	admissible		
Inclusions d'écorce	non admissible	admissible	
Fissures	admissible		
Inclinaison des fibres	aucun critère		
Noyau sain	non admissible	admissible	
Rayons médullaires	admissible		
Nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: toutes les teintes	admissible: toutes les teintes / naissances de toutes les couleurs et dimensions
Trainées blanches	admissible		
Marques de lattes d'empilage	non admissible		
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible		
Parties non visibles			
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol			
Remarque			
Pas plus de 3 % des lames doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.			

Classe libre conformément à la norme EN 13489			
Gamme:	**Frise large**		
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la couche d'usure		
Essence:	**Chêne**		
Désignation botanique/code (EN 1556)	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		
Abréviation/classe (interne)	ER-TT0-EI		GÜ_LHD-EI
	Version 2 2018		Version 4 2022
Classe:	**Natur**	**Living**	**Living Plus**
Aubier sain	non admissible	admissible	non admissible
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu´à 15 mm	admissible: jusqu´à 30 mm	admissible: jusqu´à 50 mm
Nœuds occasionnels	non admissible	admissible: jusqu´à 10 mm	admissible: jusqu´à 25 mm
Nœuds (picot)	admissible	admissible: pattes de chat	
Masticages	admissible		
Petites fissures, microfissures	non admissible	admissible	
Inclusions d'écorce	non admissible		
Fissures	admissible		
Inclinaison des fibres	aucun critère		
Noyau sain	non admissible		
Rayons médullaires	admissible		
Nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur		
Trainées blanches	non admissible	admissible	
Marques de lattes d'empilage	non admissible		
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible		
Parties non visibles			
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol			
Remarque			
Pas plus de 3 % des lames doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.			