PARADOR

Laminaat Trendtime 1

Productgegevens	
Formaat	1285 x 158 x 8 mm
Verpakkingseenheid	Pak: 10 panelen / 2,03 m² / 15,55 kg
	Pallet: 45 pakken / 91,364 m² / 714,5 kg
Garantie (volgens PARADOR-garantievoorwaaarden)	
Huishoudelijk gebruik	Lifetime
Commerciëel gebruik	10 jaar
Opmerkingen	- Niet geschikt voor een verlijmde installatie
	- Onderhoud volgens handleiding
	- Technische veranderingen voorbehouden

Toleranties (EN 13329)		
Rechthoekigheid van een element (≤ 0,20 mm)		≤ 0,10mm
Destinatie van de kanten-rechtheid (≤ 0,30 mm)		≤ 0,10 mm/m
Breedteverschil van de stroken		± 2 mm
Hoogteverschil	**(gemiddeld ≤ 0,10 mm)**	(gemiddeld ≤ 0,05 mm)
	(max. ≤ 0,15 mm)	(max. ≤ 0,10 mm)
Open naden tussen panelen	**(gemiddeld ≤ 0,15 mm)**	(gemiddeld ≤ 0,05 mm)
	(max. ≤ 0,20 mm)	(max. ≤ 0,10 mm)
Vlakheid van het element	**fw, concave ≤ 0,15 % fw, convexe ≤ 0,20 %**	
	fl, concave ≤ 0,50 % fl, convexe ≤ 1,00 %	

EN 14041:2004/AC:2006 · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ · BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL www.blauer-engel.de/uz176 · eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1112 - 12656 - 001 · floor score · TÜVRheinland CERTIFIED Quality Production Controlled Functionality www.tuv.com ID 0000057515 · PEFC PEFC/04-31-0507 · THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

Classificatie productgegevens

Gebruiksklasse 23 = privé woonruimte met intensief gebruik	Gebruiksklasse 32 = commerciële ruimte met gemiddeld gebruik
De laminaatvloer voldoet aan alle eisen van de aangewezen gebruiksklasse.	

Eisen/eigenschappen		**Methode**	**Beoordeling**
	Slijtweerstand	EN 13329, aanhang E	AC 4 (≥ 4.000 omw.)
	Impactweerstand (kleine bal)	EN 17368	≥ 35mm
	Impactweerstand (grote bal)	EN 13329, aanhang H	≥ 750mm
Cfl-s1	Brandklassering	EN 13501-1	C_{fl} s1
DS	Slip weerstand	EN 13893	μ ≥ 0,35
		EN 14041	DS
	Vlekkenvoeligheid	EN 438-2	Groep 1+2: Klasse 5 Groep 3: Klasse 4/5
	Brandende sigaret	EN 438-2	Klasse 4
	UV lichtbestendigheid	EN ISO 4892-2	Schaal grijs: Klasse ≥ 4
	Belasting door bureaustoelen	EN 425	Typ W, geen zichtbare verandering
	Electrostatische verhouding	EN 1815	≤ 2 kV
	Warmteweerstand Installatie op vloerverwarming – geschikt met gepaste ondervloer	EN 12664	0,048 m²*K/W
	Verplaatsing meubelpoten	EN ISO 16581	Typ 0, geen zichtbare verandering
	Afdruk naar constante belasting	ISO 24343-1	≤ 0,05mm
E1 HCHO	Emissie Formaldehyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Sterkte verbinding	ISO 24334	> 1 kN/m (lange kant) > 2 kN/m (korte kant)
	Reductie doorgangsgeluid	ISO 717-2	14 dB (op Akustik-Protect 100)
	Dimensionele stabiliteit	EN 13329, aanhang C	≤ 0,9mm
	Maximale vocht-dikte zwelling	ISO 24336 (≤ 18 %)	≤ 12 %
	Waterbestendigheid	ISO 4760	Vereisten vervuld (48 uur in plaats van 24 uur)
	Afhaalstevigheid	EN 13329, aanhang D	≥ 1,8 N/mm²
	Krasweerstand	EN 438	Klasse 4
	Anti-slip (schuine vlakte)	EN 16165; aanhang B	Rustieke structuur: - / Ander: R9
	Afvoer		EAC categorie 20 01 38