PARADOR

Laminaat Edition Open Frameworks

Productgegevens		Toleranties (EN 13329)		
Formaat	858 x 143 x 8 mm	**Rechthoekigheid van een element (≤ 0,20 mm)**		≤ 0,10mm
Verpakkingseenheid	Pak: 13 panelen / 1,595 m² / 12,13 kg	**Destinatie van de kanten-rechtheid (≤ 0,30 mm)**		≤ 0,10 mm/m
	Pallet: 56 pakken / 89,32 m² / 694,32 kg	**Breedteverschil van de stroken**		± 2 mm
Garantie (volgens PARADOR-garantievoorwaaarden)		**Hoogteverschil**	**(gemiddeld ≤ 0,10 mm)**	(gemiddeld ≤ 0,05 mm)
Huishoudelijk gebruik	Lifetime		**(max. ≤ 0,15 mm)**	(max. ≤ 0,10 mm)
Commerciëel gebruik	10 jaar	**Open naden tussen panelen**	**(gemiddeld ≤ 0,15 mm)**	(gemiddeld ≤ 0,05 mm)
Opmerkingen	- Niet geschikt voor een verlijmde installatie		**(max. ≤ 0,20 mm)**	(max. ≤ 0,10 mm)
	- Onderhoud volgens handleiding	**Vlakheid van het element**	**fw, concave ≤ 0,15 % fw, convexe ≤ 0,20 %**	
	- Technische veranderingen voorbehouden		**fl, concave ≤ 0,50 % fl, convexe ≤ 1,00 %**	

Classificatie productgegevens

Gebruiksklasse 23 = privé woonruimte met intensief gebruik	Gebruiksklasse 32 = commerciële ruimte met gemiddeld gebruik
De laminaatvloer voldoet aan alle eisen van de aangewezen gebruiksklasse.	

Eisen/eigenschappen	**Methode**	**Beoordeling**
Slijtweerstand	EN 13329, aanhang E	AC 4 (≥ 4.000 omw.)
Impactweerstand (kleine bal)	EN 17368	≥ 35mm
Impactweerstand (grote bal)	EN 13329, aanhang H	≥ 750mm
Brandklassering	EN 13501-1	C_{fl} s1
Slip weerstand	EN 13893	μ ≥ 0,35
	EN 14041	DS
Vlekkenvoeligheid	EN 438-2	Groep 1+2: Klasse 5 Groep 3: Klasse 4/5
Brandende sigaret	EN 438-2	Klasse 4
UV lichtbestendigheid	EN ISO 4892-2	Schaal grijs: Klasse ≥ 4
Belasting door bureaustoelen	EN 425	Typ W, geen zichtbare verandering
Electrostatische verhouding	EN 1815	≤ 2 kV
Warmteweerstand Installatie op vloerverwarming – geschikt met gepaste ondervloer	EN 12664	0,048 m²*K/W
Verplaatsing meubelpoten	EN ISO 16581	Typ 0, geen zichtbare verandering
Afdruk naar constante belasting	ISO 24343-1	≤ 0,05mm
Emissie Formaldehyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
Sterkte verbinding	ISO 24334	> 1 kN/m (lange kant) * kN/m (korte kant)* ivm constructie-eigenschappen niet rapporteerbaar
Reductie doorgangsgeluid	ISO 717-2	14 dB (op Akustik-Protect 100)
Dimensionele stabiliteit	EN 13329, aanhang C	≤ 0,9mm
Maximale vocht-dikte zwelling	ISO 24336 (≤ 18 %)	≤ 12 %
Waterbestendigheid	ISO 4760	Vereisten vervuld (1 uur in plaats van 24 uur)
Afhaalstevigheid	EN 13329, aanhang D	≥ 1,8 N/mm²
Krasweerstand	EN 438	Klasse 4
Anti-slip (schuine vlakte)	EN 16165; aanhang B	-
Afvoer		EAC categorie 20 01 38