PARADOR

Designgolv Vinyl Trendime 5

Produktegenskaper		
Format		914 x 457 x 6,0 mm
Förpackning	**Paket:**	5 element / 2,088 m² / 21,067 kg
	Pall:	40 paket / 83,540 m² / 882,66 kg

Toleranser (krav EN 16511 2023)		
Elementets rätvinklighet (≤ 0,20mm)		≤ 0,15 mm
Bestämmande av kanternas rakhet (≤ 0,30 mm/m)		≤ 0,20 mm/m
Jämnhet konkav/konvex	**längd (≤ 0,50/≤ 1,0 %)**	≤ 0,30/≤ 0,50 %
	bredd (≤ 0,15/≤ 0,20 %)	≤ 0,10/≤ 0,15 %
Ytjämnhet	**(medel ≤ 0,10 mm)**	(medel ≤ 0,10 mm)
	(max ≤ 0,15 mm)	(max ≤ 0,15 mm)
Fogöppning	**(medel ≤ 0,15 mm)**	(medel ≤ 0,05 mm)
	(max ≤ 0,20 mm)	(max ≤ 0,10 mm)

Garantiåtagande (enligt Parador garantivillkoren)		Anmärkningar
Privat område	Kommersiellt område	- godkänd för heltäckande limning (se anteckningar i bruksanvisningar)
dożywotnia	10 år	- rengöring och skötsel se bruksanvisningen
		- tekniska ändringar förbehålles

CE
EN 14041:2004/AC:2006

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

TÜVRheinland CERTIFIED Quality Production Controlled Functionality www.tuv.com ID 0000057515

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

Klassificering

Användningsklass 23 = privata vardagsrum med intensiv användning	Användningsklass 33 = kommersiellt område med intensiv användning
Designgolv uppfyller alla egenskaper för den angivna användningsklassen.	

Krav/egenskaper		Provningsnorm	Bedömning
	Slitlagrets tjocklek	ISO 24340	0,55 mm
	Ytförsegling		PUR
Bfl-s1	Brandtekniskt beteende	EN 13501-1	B_{fl}-s1
DS	Glidnötning	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
	Okänslikhet mot fläckar	EN 438-2	Grupp 1+2: Grad 5, ingen synlig förändring Grupp 3: Grad 4, lätta förändringar
	Ljusäkthet	EN ISO 105 – B02	Wollblauskala: Nivå ≥ 6
	Belastning av stolshjul	EN ISO 4918	Typ W, inga synliga förändringar
	Värmemotstånd Läggning på golvvärmesystem - lämpad med lämpligt ångspärr	EN 12667	0,029 m²*K/W
	Förskjutning av en möbelfot	EN ISO 16581	inga synliga skador (fot typ 0)
	Intryck efter konstant belastning	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Stegljud	EN ISO 10140	17 dB
	Låsstyrka	ISO 24334	längs ≥ 4 KN/m tvär ≥ 3 KN/m
	Nötningshållfasthet	ISO 24338, Procedur B	> 5.000 varv
	Måttändring	EN ISO 23999	≤ 0,20 %
	Vattentålighet	EN 317	vattenfast
	Microrepbeständighet	EN 16094	Process A MSR-A1 För matta ytor (glans ≤ 7): ≤ 1,5 enhetsförändring vid 60°.
	Antimikrobiell verksamhet	ISO 22196	Antibakteriell
	Halkmotstånd snett plan	EN 16165, bilaga B	Mineralstruktur:R9
	Omhändertagande	EAN-nycke	20 01 39