PARADOR

Parkett "Classic 3060 Professional"

Produktegenskaper		Toleranser (EN 13489)	
Artikel #	1744417	Tillåten längdavvikelse (± 0,1 %)	± 0,05 %
		Tillåten breddavvikelse (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Format	220*0 x 185 x 13 mm	Elementets rätvinklighet (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
Förpackning	Paket: 9 Elemente / 3,663 m² / 26,163 kg	Elementets böjning på längsriktningen (< 0,1 %)	≤ 0,05 %
	Palette: 32 Pakete / 117,216 m² / 837,216 kg	Elementets böjning tvärsöver bredden (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
Anmärkningar	* Per paket en stötlängd möjlig. - rengöring och skötsel se bruksanvisningen - tekniska ändringar förbehålles	Ytjämnhet (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
		Träets fuktighet vid tidpunkten för första leveransen (5-9 %)	6 – 8 %
		Slitlager	~ 3,6 mm
Garantiåtagande (enligt Parador garantivillkoren)		25 år (privat brug) 10 år (erhvervsmæssig brug)	

EN 14342:2013

www.blauer-engel.de/uz176

Klassificering produktegenskaper			
		Provningsnorm	**Bedömning**
	Belastning av stolshjul	EN 425	Vanlig skyddsmatta rekommenderas
	Förskjutning av en möbelfot	EN 424	Inga synliga förändringar
	Värmemostånd Läggning på golvvärmesystem - lämpad med lämpligt underlagsmaterial och ångspärr	EN 12664	0,087 m²*K/W
E1 HCHO	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Stegljud	ISO 717-2	18 dB (på Akustik-Protect 100)
D_{fl}-s1	Brandtekniskt beteende, vid flytande läggning	EN 13501-1	D_{fl}-s1 (på Akustik-Protect 100)
	Omhändertagande		EAN-nycke 20 01 38

Fri sortering enligt EN 13489	
Träslag:	Ek
Botanisk beteckning / kod (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE
Förkortning / sortering / datum (intern):	LH-EI-GÜ / N3 / Version 5 / 20231213
Kännetecken enligt EN 1310: Täcklagrets ovansida	
Frisk splint	inte tillåten
Kvistar (fast inväxta)	tillåten: upptill 30mm
Genomgående kvistar	tillåten
Enskilda kvistar	tillåten: upptill 25mm
Kittade ställen	tillåten
Grunda sprickor, hårsprickor	tillåten
Frisk splint	tillåten
Inväxt bark	inte tillåten
Blixtsprickor	tillåten: Stjärnsprickor i kvistar
Fiberlutning	inget kriterium
Frisk kärna	inte tillåten
Kärnstrålar	tillåten
Färgskillnader	tillåten: mindre färgskillnader
Vitrandighet	tillåten
Staplingsläkt märkning	inte tillåten
Skadedjursangrepp (EN 1311)	inte tillåten
Inte synliga delar	
Alla kännetecken tillåtna utan begränsning beträffande storlek eller mängd så länge de inte påverkar golvets stabilitet och hållbarhet.	
Anmärkning	
Max 3 % av stavarna får ligga i sorteringen närmast under. Trä är ett naturprodukt och skiljer sig därför i färg och struktur. Mönster, reklamblad och foton är därför endast liknande och inte bindande. Även solljusets inverkan kan påverka träfärgens naturliga förändring. Därför kan produkten vid leveransen skilja sig tydligt från mönsterförlagan.	

EPH®
SUCCESS BY QUALITY
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany
www.eph-dresden.de

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11054-01-00

accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)

TEST CERTIFICATE

ST-19-12-04-01

Product: Object surface parquet wideplank, surface layer: 3.6 mm oak natural
Dimensions: 2200 mm x 185 mm x 13 mm

Client: Parador GmbH
Millenkamp 7-8, 48653 Coesfeld

Order: Testing of the properties according to "IHD-Requirement Profile for Wooden Flooring Lacquering"

Test report: 2719529 from 28/10/2019

Test results: Classification in Levels of Use (LU) according to the „IHD-Requirement Profile for Wooden Flooring Lacquering", Version 06/2013
LU 1: Domestic area / moderate use until LU 6: Commercial area / heavy intensive use

Properties	Test results	LU
Adhesive strength according to ISO 2409:2013	GT1	1 - 6 fulfilled
Brinell hardness of the wear layer according to DIN EN 1534:2011	33.7 N/mm²	1 - 6 fulfilled
Resistance to chemical agents according to EN 12720:2014 (DIN 68861-1:2011)	Class 1B	1 - 6 fulfilled
Resistance to abrasion according to EN 13696:2009	10600 revolutions	1 - 6 fulfilled
Micro scratch resistance according to CEN/TS 16611:2016	Scratch pattern: 4 | Gloss change: 1	1 - 6 fulfilled
Scratching resistance/ elasticity according to „Hamberger Prüfanweisung"	24 N	1 - 6 fulfilled
Impact resistance according to DIN EN 13696:2009	> 1800 mm	1 - 6 fulfilled
Slipperyresistance according to EN 13893:2003	μ = 0,44	1 - 6 fulfilled
Resistance against soft castor chairs according to EN 425:2002	no visible damage	1 - 6 fulfilled
Contamination resistance according to IHD-standard-427 Iron oxide red / Iron oxide black	Grade 1/0	1 - 6 fulfilled
Resistance against changing climates according to IHD-W-424 module 1	20 cycles without cracks and delamination	1 - 6 fulfilled

Dresden, 04/12/2019

Head of laboratory

Im Institut für Holztechnologie Dresden gemeinnützige GmbH
eph
QUALITÄT GEPRÜFT

Engineer in charge